

Quarz

Siliciumdioxid (SiO ₂)											Spezifikation	
Sample	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	MgO	TiO ₂	MnO	P ₂ O ₅	SO ₃	L.O.I
U.O.M	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
B	99,19	0,19	0,15	0,09	0,01	0,01	0,01	0,172	0,004	0,001	0,003	0,02
C	99,01	0,26	0,28	0,08	0,01	0,01	0,01	0,16	0,006	0,018	0,003	0,01
D	99,25	0,06	0,38	0,01	0,02	0,01	0,01	0,129	0,004	0,004	0,006	0,01

Siliciumdioxid (SiO ₂)				weitere Spezifikation				
Sample	Cl	Ba	Sr	Cu	Zn	Pb	Ni	Cr
U.O.M	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
B	103	15	1	38	3	5	2	48
C	55	39	7	42	4	5	1	41
D								